

Malta K 1

- Namen izdelka:** **Malta K1** se uporablja za armiranje toplotno izolacijskih plošč v sistemih toplotno izolacijskih fasad.
- Opis in lastnosti izdelka:** **Malta K 1** je enokomponentni disperzni armirni omet, ki je izdelan na osnovi, organskih veziv, visokokvalitetnih polnil, mikroarmirnih vlaken in aditivov. Dobro ščiti fasadne stiropor plošče in ima minimalno vodovpojnost in dobra difuzijo. Obdelavni čas izdelka **Malta K1** je pri normalnih pogojih (+20°C in 65 % relativne vlage) 30 - 45 minut, čas vezanja pa pri normalnih pogojih (+20°C in 65 % relativne vlage) od 4 do 8ur. Minimalna temperatura podlage in zraka pri vgradnji izdelka **Malta K1** je med +5°C in +35°C.
- Masa je že pripravljena v PE vedricah za uporabo. Pred nanašanjem se premeša s pomočjo mešala (pod nizkimi obrati, da ne se ne uvaja zrak v material). Skladišči se tako, da je zaščiten pred mrazom in povišanimi temperaturami (+5°C do +35°C). Embalaža mora biti dobro zaprta. Enaki pogoji veljajo tudi za transport.
- Malta K1 je embalirana v PE vedrice po 30 kg. Rok uporabnosti izdelka je 12 mesecev. Vežan oz. posušen material se lahko odlaga skupaj z normalnimi gospodinjskimi neorganskimi odpadki. Star, nevezan material pomešajte z peskom, pustite da se strdi in nato odložite k odpadkom. PE vedrice se lahko odlagajo za to primerna mesta (deponije).
- Primer uporabe:** **Malta K1** se uporablja za armiranje fasadnih stiropor plošč v sistemu K 1 . Nanaša se na površino z nerjavečo kovinsko nanašalko v normativni količini ca. 3,1 kg/m². Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo.