

SIPOFIX lepilo za plinobeton

Namen izdelka:	SIPOFIX lepilo za plinobeton se uporablja za lepljenje plinobetonskih plošč-zidakov.										
Opis izdelka:	SIPOFIX lepilo za plinobeton je belo ali sivo mineralno enokomponentno lepilo na bazi belega ali sivega cementa oplemeniteno z dodatki.										
Priprava lepila:	SIPOFIX lepilo za plinobeton se pripravi tako, da vsebino 1 vreče (25 kg) zmešamo s 6,5 do 7,2 litri čiste vode. Maso zmešamo do homogenosti. Po nekaj minutah jo ponovno kratko premešamo. Masa mora biti enakomerno gladka brez grudic. S tem je SIPOFIX lepilo za plinobeton pripravljeno za uporabo. Pripravljeno lepilo je uporabno cca.2 ure.										
Nanašanje lepila:	Z nazobčano lopatico nanašamo lepilo v debelini 2 do 3 mm, na horizontalno in vertikalno stično ploskev elementov. Nanese se toliko lepila, kolikor se v 15 minutah položi plinobetonskih elementov. Elemente položimo v lepilo, čvrsto pritisnemo in potolčemo z gumijastim kladivom. Ne opravljamo dela pri nižjih od +5°C ali višjih od +25°C temperaturah. V primeru suhega in vročega ozračja predhodno navlažimo elemente. Sveže pozidane elemente zaščitite pred mehanskimi udarci, vetrom in močnim soncem. Po 3 dneh, se pozidani zid lahko obremeni. Končna trdost se doseže po 28 dneh.										
Pakiranje in trajnost:	SIPOFIX lepilo za plinobeton je pakirano v vreče po 25 kg, ki morajo biti skladiščene v pokritih, suhih in zračnih prostorih. V originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži je trajnost izdelka najmanj 6 mesecev. Materiale v vrečah, ki so se poškodovale, je potrebno takoj porabiti.										
Ekologija in varnost:	<p>Vežan oz. posušen material se lahko odlaga skupaj z normalnimi gospodinjskimi neorganskimi odpadki. Star, nevezan material pomešajte z vodo, pustite da se strdi in nato odložite k odpadkom. Embalažne vreče se lahko predela le, če so prazne in čiste.</p> <p>SIPOFIX lepilo za plinobeton je nevaren pripravek v smislu Zakona o kemikalijah. Ker vsebuje cement, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.</p>										
Primer uporabe:	SIPOFIX lepilo za plinobeton se uporablja za lepljenje plinobetonskih plošč-zidakov. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Normativna poraba lepila znaša 18-20 kg/m ³ plinobetona.										
Poraba:	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Debelina zidu</td> <td>poraba suhe mešanice v kg/m² oz. v kg/m³</td> </tr> <tr> <td>10 cm</td> <td>1,8 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>12,5 cm</td> <td>2,3 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>15 cm</td> <td>2,7 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>20 cm - 40 cm</td> <td>18 kg/m³</td> </tr> </table>	Debelina zidu	poraba suhe mešanice v kg/m ² oz. v kg/m ³	10 cm	1,8 kg/m ²	12,5 cm	2,3 kg/m ²	15 cm	2,7 kg/m ²	20 cm - 40 cm	18 kg/m ³
Debelina zidu	poraba suhe mešanice v kg/m ² oz. v kg/m ³										
10 cm	1,8 kg/m ²										
12,5 cm	2,3 kg/m ²										
15 cm	2,7 kg/m ²										
20 cm - 40 cm	18 kg/m ³										