

Timfas mineral G

Namen izdelka: **Timfas plus G** se uporablja za izvedbo gladkih fasadnih površin, zaključkov ob oknih, vratih in na vogalih fasadnih površin.

Opis in lastnosti izdelka:

Timfas mineral G je mineralni omet, izdelan na osnovi mineralnih veziv, vodo odbojnih dodatkov, sredstev za izboljšanje elastičnosti in visoko kvalitetnih polnil. Vsebuje dodatke proti razvoju alg plesni.

Timfas mineral G dobro ščiti fasadne površine pred atmosfersko vlago, mrazom, soncem in mehanskimi poškodbami. Minimalna vodo vpojnost in zelo dobra difuzija vodne pare. **Timfas mineral G** ima zaribano strukturo in je granulacije max. velikost zrna 1 mm.

Timfas mineral G se pripravi tako, vsebino vreče (25 kg) zmešamo s približno 5 litri vode. Zaključni sloj se meša s propelerskim mešalom do popolne homogenosti mase. Po 5 minutah se masa ponovno premeša in lahko začne nanašati. Zaključni sloj je po premešanju uporaben za nanašanje najmanj eno uro. Če se med tem časom masa zgosti, se ponovno premeša brez dodajanja vode.

Zaključnega ometa ne izvajamo v dežju, megli ali močnem vetru (hitrost vetra nad 30 km/h), osončene fasadne površine pa zaščitimo z zavesami. Pri delu zaščitite kožo in oči. Prav tako je potrebno zaščititi steklo, klinker, naravni kamen, lakirane površine in kovine. V primeru, da so ali bodo na objektu vgrajena okna z refleksnimi stekli se je potrebno posvetovati s strokovnjaki DEMIT Laško.

Temperatura podlage in zraka pri vgradnji ometa **Timfas mineral G** je med +5°C do +35°C. Izdelek se skladišči v pokritih prostorih zaščiteneh pred direktnim soncem pri temperaturi +5°C do +25°C, kar velja tudi za transport. Rok uporabe je najmanj 6 mesecev v originalno zaprti embalaži. Vezan oz. posušen material se lahko odlaga skupaj z normalnimi gospodinjskimi neorganskimi odpadki. Star, nevezan material pomešajte z vodo, pustite da se strdi in nato odložite k odpadkom. Embalažne vreče se lahko predelajo le, če so prazne in čiste.

Timfas mineral G je nevaren pripravek v smislu Zakona o kemikalijah. Ker vsebuje cement in apno, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri delu nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.

Primer uporabe:

Timfas mineral G se uporablja kot gladki omet na fasadnih površinah, zaključkov ob oknih, vratih in na vogalih fasadnih površin ali kot zaključni sloj v sistemu toplotne zaščite zunanjih zidov objektov **Fasade DEMIT®**.

Timfas mineral G se nanaša na pripravljeno podlago s kovinsko nerjavečo gladilko v debelini zrn agregata. Nanesen omet se enakomerno porazdeli po površini. Strukturiramo s krožnimi gibi kovinske gladilke. Dodatno navlaževanje nanesenega zaključnega sloja in ponovno zaribavanje ni dovoljeno. Nanašanje v večjih debelinah kot so predpisane v tej tehnični informaciji ni priporočljivo.

Podlaga mora biti suha, ravna, čista in brez slabo vezanih delcev. Podlago je pred nanašanjem zaključnega sloja potrebno premazati s kontaktnim premazom **Timprednamaz**. Zaključni sloj nanašamo na osušen kontaktni premaz. Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Prav tako čimprej odstranimo madeže z okenskih in vratnih okvirjev, polic, orodja in obleke. Vezan material se lahko odstrani le mehansko. Normativa poraba ometa je 1,5 kg/m².