

# Timprednamaz



**Namen izdelka:** **Timprednamaz** je namenjen za impregnacijo predvsem armirnega sloja v sistemu Fasade DEMIT®. Z njim dosežemo boljšo kompatibilnost podlage z zaključnim slojem, preprečuje prehitro izsuševanje nanosov in poveča vodoodbojnost.

**Opis in lastnosti izdelka:** **Timprednamaz** je izdelan na osnovi emulzije umetnih smol in dodatkov. **Timprednamazu** med mešanjem postopno dodajamo vodo v razmerju **Timprednamaz** voda = 1 : 1. Nanašamo ga s čopičem, valjčkom ali z brizganjem. **Timprednamaz** suši cca.3 ure (T= +20°C in relativni vlagi 60%). Temperatura površine in zraka mora biti v času nanašanja in sušenja izdelka med +5°C in + 35°C. Pred direktnim soncem, dežjem, vetrom moramo nanos **Timprednamaz** zaščititi z zavesami. Okna, police in ostale površine, ki bi lahko prišle v stik s **Timprednamaz** ustrezno zaščitimo. V primeru, da se površine vendarle umažejo, jih je potrebno takoj očistiti z večjo količino vode. **Timprednamaz** je embaliran v PE vedricah po 5 kg in 10 kg. Skladiščimo ga v pokritih, suhih prostorih, zaščiteneh pred mrazom pri temperaturi med +5°C in +35°C, kakor tudi pri transportu. V originalni zaprti embalaži je čas skladiščenja in uporabe 12 mesecev od datuma proizvodnje. Vežan oz. posušen material se lahko odlaga skupaj z normalnimi gospodinjstvi neorganskimi odpadki. Star, nevezan material pomešajte z peskom, pustite da se strdi in nato odložite k odpadkom. PE vedrice se lahko odlagajo za to primerna mesta (deponije).

**Primer uporabe:** **Timprednamaz** je namenjen za impregnacijo predvsem armirnega sloja v sistemu Fasade DEMIT®, kateremu sledi nanos zaključnega ometa **Timfas mineral R/K**, **Timfas akril**, **Timfas akril HS** in **Timfas plast**. **Timprednamaz** se nanaša na osušeno površino **Malte DEMIT®**. Površine ni potrebno posebej pripravljati. V primeru nanosa na druge mineralne podlage, je potrebno le te očistiti. Odvisno od poroznosti podlage je poraba od 100 do 200 g/m<sup>2</sup>.