

## ELASTIBIT S

## Bitumenska zmes za zalivanje rež

## Opis izdelka

**ELASTIBIT S** je bitumenska zmes za zalivanje rež na cestnih objektih po vročem postopku izdelana iz bitumna modificiranega z elastomernimi dodatki in umetnih smol.

## Lastnosti izdelka

**ELASTIBIT S** je zmes bitumna modificiranega z elastomernimi dodatki in umetnimi smolami. Elastomerni dodatki dajejo zmesi odlično elastičnost, smole pa dober oprijem na podlago. Zmes pred uporabo segrevamo v posebnih kotlih z indirektnim segrevanjem na temperaturo maksimalno 200°C, da se raztali in takšna je primerna za uporabo.

## Tehnične karakteristike

Lastnost	Enota	Vrednost
Moč zalivanja pri 180°C	/	dobra
Zmehčišče	°C	≥ 85
Penetracija konusna (25°C, 5s, 150g)	1/10 mm	40 – 90
Pakiranje	/	Papirnati sodi 25 kg

## Področje uporabe in način vgradnje

**ELASTIBIT S** se uporablja za zalivanje razpok po vročem postopku na asfaltnih in betonskih podlagah. Vgrajuje se z vročim vlivanjem v razpoke, ki morajo biti v primeru betonske površine premazane z bitumenskim predhodnim premazom **IBITOL**. Zmes segrevamo praviloma v posebnih kotlih z mešalom in indirektnim segrevanjem. Segrevamo jo do temperature med 180 in 200°C do homogene tekoče zmesi. Segrevanje na višjo temperaturo ni priporočljivo, ker se močno zniža viskoznost zmesi, hkrati pa lahko pride do degradacije polimernih dodatkov. Pri delu uporabljamo vsa potrebna zaščitna sredstva za delo, predpisana v varnostnem listu za ta izdelek.

## Skladiščenje

**ELASTIBIT S** je pakiran v kartonskih sodih. Sodi so opremljeni z etiketami, oziroma je iz njih razviden naziv izdelka, izmena in datum proizvodnje. Sode, ko se masa dovolj ohladi, zložimo na palete tako, da je omogočen transport z viličarjem. Skladiščenje poteka v pokritih prostorih.

Izdelek je v skladu z interno specifikacijo.

Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je v skladu s SIST EN ISO 9001 in 14001.